

SOLID JOHN

HYBRIDE POLYMEER

DUURZAAM IN VOCHTIGE OMSTANDIGHEDEN

Speciaal voor verkleving in dezelfde vochtige omstandigheden als de Solid John betonplex. Deze professionele lijmkit biedt ondersteuning voor elke elastische verkleving in de bouw.



BUITENGEWOON PERFORMANT

- Plaatsbaar op holle stenen
- Plaatsbaar op vochtige ondergrond
- Perfect alternatief voor mechanische bevestiging
- Ontworpen voor snelle plaatsing
- Een onklopbare prijs/kwaliteit

TOEPASSINGEN

Geschikt voor zo goed als alle elastische verklevingen in de bouw

VERPAKKING

600 ml worst

TECHNISCHE GEGEVENS

Basis.....	MS Polymeer (lucht) vochthardend
Aspect.....	Thixotrope pasta
Densiteit.....	1.52 gr/cm ³
Applicatie temperatuur.....	Min +5°C tot max 40°C
Huidvorming.....	30-45 min
Doorharding: 23°C & 50% R.V.....	2 à 3 mm/24h
Hardheid shore.....	ISO 868 40
Modulus.....	ISO 8339..... 1.1 MPa
Treksterkte.....	ISO 8339..... 1.5 MPa
Rek bij breuk.....	ISO 8339..... 200%
Elastisch herstel.....	ISO 7389..... 70%
Continu belasting.....	ISO 8340 Perfect
CE.....	EN 1561-1 (F EXT-INT CC)
Temperatuur bestendigheid.....	-50°C tot +80°C
Toepassing.....	Binnen en buiten
Kleur.....	Wit RAL 9010
Houdbaarheid.....	12 maand in gesloten verpakking tussen +5 en +25

SOLID JOHN

Slabbaardstraat-Zuid 51
B-8870 Izegem

Tel. + 32 51 79 27 43
E-mail: info@solidjohn.be

